

# LE TONKINOIS

## Le Tonkinois VERNIS

Die Le Tonkinois Vernis Rezeptur begründet auf eine jahrhundertealte Tradition als Schutz für Holz und Metalle. Le Tonkinois, ein Produkt höchster Reinheit, wird seit mehr als 100 Jahren nach bewährten handwerklichen Verfahren ausschließlich aus bestem Leinsamen und ein Teil pures Chinaholzöl beigefügt wird, ist ein Öl, das von keinem Chemieprodukt übertroffen wird.

Auf Holz und entfetteten Metallen, bildet Le Tonkinois Vernis einen dauerhaften Schutz und hohe UV- Beständigkeit. Hochwirksam auch über viele Jahre hinweg unter extremen Witterungsbedingungen. Le Tonkinois Vernis ist der perfekte Schutz für jedes Holz im Außen- und Innenbereich, bewahrt den natürlichen, warmen Charakter des Holzes für nahezu unbegrenzte Zeit, selbst unter extremen klimatischen Bedingungen. Wind und Wetter können die natürliche Schönheit des Holzes zerstören. Naturbelassene Oberflächen beeindrucken durch ihre schöne Holzmaserung, die durch Le Tonkinois noch angefeuert werden.

Die Anstriche sind grundsätzlich dünn zu rollen oder zu streichen und täglich nur einen Anstrich durchführen. Besonders gut für den Denkmalpflegebereich geeignet.

Verbrauch	30–50 ml/m <sup>2</sup> oder 20m <sup>2</sup> / Liter, je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds, bezogen auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 – 8 Stunden; zur Überarbeitung möglichst 24 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten. Begehbare Oberflächen nach 3 Tagen bei 2-3 Anstrichen.
Untergrund	Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Rauhe Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15 % Holzfeuchte)
Verarbeitung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher. Zum Spritzen max. 5%-10% mit LeTonkinois Verdünnung verdünnen. Für Schleifarbeiten wie Zwischenschliff ist maximal 180er Korn ausreichend. Nicht bei Temperaturen unter 12 °C verarbeiten.
Lagerung	Gut verschlossen, trocken, Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet Originalgebinde mind. 5 Jahre haltbar
Produktentsorgung	Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden

