

LE TONKINOIS

Le Tonkinois Parquets

Le Tonkinois Parquets ist ein offenporiger, niedrigviskoser Lack mit sehr guter Eindringtiefe. Durch das Eindringen des Öles in die Kapillaren des Holzes, wird das Quellen und Schwinden stark vermindert und bildet auf Holz so einen dauerhaften guten Schutz gegen Abrieb und Verschleiß und hohe UV- Beständigkeit. Le Tonkinois Parquets ist der perfekte Schutz für jedes Holz im Innenbereich, bewahrt den natürlichen, warmen Charakter des Holzes für nahezu unbegrenzte Zeit. Naturbelassene Oberflächen beeindrucken durch ihre schöne Holzmaserung, die durch Le Tonkinois noch angefeuert werden.

Parkett oder Dielenböden gründlich an- bzw. abschleifen. Grund- und Zwischenanstrich können je nach Trocknung an einem Tag ausgeführt werden. Schlußanstrich am nächsten Tag. Bei sehr weichen Hölzern empfiehlt es sich, den Grundanstrich mit Bio Impression auszuführen, da dieses Öl sehr tief eindringt, die Kapillare verschließt und das Holz härtet. Der Anstrichauftrag erfolgt mit einer Bodenlackierwalze in dünnen Schichten.

Die Anstriche sind grundsätzlich dünn zu rollen oder zu streichen und täglich nur einen Anstrich durchführen.

Verbrauch	30–50 ml/m ² , 20m ² /Liter, je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds, bezogen auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 – 8 Stunden; zur Überarbeitung möglichst 24 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten.
Untergrund	Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15 % Holzfeuchte)
Verarbeitung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzen. Je nach Holzart sind mindestens 2-3 Anstriche empfohlen. Für Schleifarbeiten wie Zwischenschliff ist maximal 180er Korn ausreichend. Nicht bei Temperaturen unter 12 °C verarbeiten.
Lagerung	Gut verschlossen, trocken, kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet Originalgebilde mind. 5 Jahre haltbar
Produktentsorgung	Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden



Palm Norge GmbH, Bad Zwischenahn
Fon: +49 4403 626488-0

www.barendpalm.com
www.barendpalm.de

Stand 02/2021