

## Dekorative Wandverkleidung

<b>Beständigkeit/Resistenz gegenüber kochendem Wasser</b>	2 h	keine Oberflächen-Veränderung
<b>Beständigkeit/Resistenz gegenüber Säuren</b>	2% 24h	keine Oberflächen-Veränderung
<b>Beständigkeit/Resistenz gegenüber alkalischen Mitteln</b>	2% 24h	keine Oberflächen-Veränderung
<b>Beständigkeit/Resistenz gegenüber Ölen</b>	48h	keine Oberflächen-Veränderung
<b>Verformungs-Temperatur</b>		110 °C