

LE TONKINOIS

Bio Impression

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <p>Zur Vorbehandlung vor Le Tonkinois Lacke für saugende Untergründe oder einfach zur Behandlung und Endbehandlung von Holz im Innenbereich.. Farblos. Le Tonkinois Bio Impression ist ein natürliches Vorstreichöl zum Imprägnieren von Holz. Es dringt tief in das Holz ein und härtet es. Im Innenbereich ist es der ideale Schutz vor Flüssigkeiten, Verschmutzungen und Abnutzung. Im Außenbereich die perfekte Grundierung für den späteren Lackanstrich Mit Le Tonkinois Marine No.1.</p> <p>Durch das sehr gute Eindringvermögen werden die Kapillaren des Holzes verschlossen, was die Quellbewegungen des Holzes stark herabsetzt und Anstrichschäden minimiert. Bio Impression bietet allen Holzschutzfarben eine sehr gute Haftung und lässt die Pigmente nachfolgender Anstriche da, wo sie hingehören, an der Oberfläche. So ist ein optimaler Schutz vor der zerstörenden Wirkung durch auftreffendes UV-Licht gewährleistet.</p> |
| Anwendungsbereich | <p>Auf alle saugenden und nicht saugenden, maßhaltigen und nichtmaßhaltigen Hölzern mit und ohne Erdkontakt wie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fenster• Türen• Garagentore• Dachuntersichten• Holzverschalungen• Gartenzäune• Parkettböden• und auf allen Hölzern im Innenbereich. |
| Lagerung | Gut verschlossen, trocken, Kühl aber frostfrei lagern. |
| Haltbarkeit | Ungeöffnet Originalgebinde mind. 5 Jahre haltbar |
| Technische Daten | |
| Verbrauch | 30–50 ml/m ² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunde, bezogen auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Saugende Untergründe können beim Erstanstrich höhere Verbrauchswerte ergeben. Im Durchschnitt liegt der Verbrauch von 1 Liter bei 20m ² |
| Trockenzeit | Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 – 8 Stunden; zur Überarbeitung möglichst 12 Stunden warten. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel verzögern die Trocknung und fördern Geruchsbildung. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Oberflächen anfangs nur vorsichtig belasten. |
| Verarbeitungshinweise | |
| Untergrund | Unbehandeltes Holz, Holzwerkstoffe, bedingt auch auf Kork. Rauhe Holzuntergründe sorgfältig schleifen. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei, sauber, trocken und frostfrei sein (max. 15 % Holzfeuchte). |
| Verarbeitung | Verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht verdünnen. Auftragen mit Pinsel, Flächenstreicher. Nicht bei Temperaturen unter 12 °C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Das Öl satt und gleichmäßig auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit überschüssiges mit dem Pinsel nochmals verteilen oder mit fusselfreiem Tuch abtupfen oder leicht abreiben. Besonders bei Kork ist auf gleichmäßiges Verarbeiten zu achten. Zur Vorbehandlung genügt 1x, für Endbehandlungen innen sollten je Saugfähigkeit des Holzes 2 Behandlungen durchgeführt werden. |
| Produktentsorgung | Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen. |
| Sicherheitshinweis | Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. |



Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden